



## **hertalan EPDM dakbanen**

0620  
**hertalan**  
EPDM  
Hertalan Rubber Products bv, Industrieweg 16  
NL 8263 AD Kampen  
07  
0620-CPD-44520  
EN 13956

Flexibele banen voor waterafdichting -Kunststof en rubber banen voor waterafdichting voor daken-  
Definities en eigenschappen

Beoogd gebruik: Losliggend en geballaste daksystemen en begroeide daken, parkeerdaken, ed.

<b>Dikte van het materiaal</b>	mm	1,2/1,3/1,5/2,0	
<b>Polymeer</b>		EPDM	
<b>Eigenschappen en testmethode</b>		<b>Specificaties</b>	<b>Resultaat</b>
Vliegvuurbestendig ( <b>EN 13501-5</b> )		Voldoen	Voldoet
Brandwerendheid ( <b>EN 13501-1</b> )	-	Klasse	Klasse E
Waterdichtheid ( <b>EN 1928</b> )		Waterdicht	Voldoet
Treksterkte ( <b>EN 12311-2B</b> )	N/mm <sup>2</sup>	≥ 8,0	MLV
Rek bij breuk ( <b>EN 12311-2B</b> )	%	≥ 400	MLV
Slagweerstand ( <b>EN 12691</b> )	mm	≥ 250	MLV
Scheursterkte ( <b>EN 12310-2</b> )	N	≥ 25	MLV
Afpelsterkte naadverbinding ( <b>EN 12316-2</b> )	N/50mm	≥ 25	MLV
Afschuifsterkte naadverbinding ( <b>EN 12317-2</b> )	N/50mm	≥ 200	MLV
Gedrag bij blootstelling aan UV straling ( <b>EN 1297</b> )		Voldoen	Voldoet
Vouwweerstand bij verlaagde temperatuur ( <b>EN 495-5</b> )	°C	≤ -70	MLV
Weerstand tegen worteldoorgroei ( <b>EN 13948</b> )	-	Wortelvast	Wortelvast
Weerstand tegen statische belasting ( <b>EN 12730</b> )	kg	≥ 25	MLV
Gevaarlijke stoffen		Dit product bevat geen gevaarlijke stoffen	

**MLV:** Manufacturer's Limiting Value

<b>Hertalan Rubber Products BV, Industrieweg 16 NL 8263 AD Kampen</b>			
<b>Tel: +31 (0)38 339 33 33</b>	<b>E-mail: info@hertalan.com</b>		
<b>Fax: +31 (0)38 339 33 34</b>	<b>www.hertalan.com</b>		
<i>hertalan</i> is een geregistreerd handelsmerk			