

TECHNISCHE FICHE

Versie: 11/2015

HERTALAN QUIX

HERTALAN QUIX® is een zelfklevende heel eenvoudig te plaatsen EPDM-rubber.

Deze hoogwaardige butyl gelamineerde EPDM-rubber is aan de onderzijde beschermd door een verwijderbare polyethyleen folie. Voor specifieke toepassingen, zoals goten of het inpakken van details (lichtkoepels), dakgoten (zowel bij nieuwbouw als onderhoud) en rond ramen, betekent **HERTALAN QUIX®** de meest gepaste oplossing.

Hertalan Quix®

HERTALAN QUIX® is beloopbaar ook op geprofileerde staalplaten.

De ondergrond moet goed droog, vet- en stofvrij zijn. Indien nodig moet de ondergrond worden ontvet. Verwijder de beschermfolie aan de onderzijde van de strook; doe dat in delen als meerdere vlakken ingewerkt worden. Plaats de **HERTALAN QUIX®** op de ondergrond en let hierbij op dat de naad in de kim goed gesloten wordt. Gebruik hiervoor een messingroller. **HERTALAN QUIX®** dient steeds spanningsloos aangebracht te worden. Druk vervolgens goed aan met een siliconeroller zodat een goede hechting met de ondergrond verkregen wordt.

De naadverbinding

Leg om te beginnen twee **HERTALAN QUIX®** –stroken tegen elkaar aan en druk stevig aan nadat de antikleeflaag werd verwijderd. Vervolgens maakt u de overgangsnaad met het traditionele membraan (een strook van minimum 100 mm breed). De bevestiging gebeurt met meerdere rillijnen HERTALAN KS96-rubberkit.

Aanbevelingen

Onze technische adviezen over het product worden ofwel schriftelijk ofwel door middel van testen gegeven. Ze omvatten eenvoudige aanwijzingen die buiten onze verantwoordelijkheid vallen. Deze waarden worden slechts als indicatie gegeven en mogen in geen geval als specificaties worden beschouwd. Het is voor ons niet mogelijk het product en de verscheidenheid aan materialen en mogelijke toepassingen ervan te controleren. De gebruiker moet testen uitvoeren die noodzakelijk zijn om na te gaan of het product geschikt is voor de toepassing waarvoor hij/zij het wil gebruiken. De gebruiker moet de wetgeving respecteren en eventuele vergunningen verkrijgen. Controleer of u steeds de recentste versie van deze technische fiche en veiligheidsfiche heeft.

Dikte van de zuivere EPDM-laag:	1,3 mm
Totale dikte van het membraan met butylkleeflaag:	2,0 mm
Standaard rolbreedtes in mm:	400 / 500 / 750 / 1000 / 1400 mm
Standaard rollengte:	20 strekkende meter

HERTALAN QUIX® – bestellingen worden geleverd op verschillende breedtes vertrekkende van een standaardbreedte van 1400 mm tot uw versnijdingen.

Producteigenschappen

HERTALAN QUIX®			
Polymeer		EPDM	
Kleur		Zwart	
Dikte EPDM	mm	1,3	
Dikte Butyl kleeflaag	mm	0,7	
Eigenschappen			
Treksterkte (EN 12311-2B)	N/mm2	≥ 8,0	9,4
Rek bij breuk (EN 12311-2B)	%	≥ 400	540
Scheursterkte (EN 12310-2)	N	≥ 25	70
Dimensionele stabiliteit (EN 1107-2)	%	max. 0,5	0,1
Brandwerendheid (EN 13501-1)		Klasse E	Klasse E
Weerstand tegen statische belasting (EN 12730)	kg	≥ 25	≥ 25
Slagweerstand (EN 12691)	mm	≥ 250	≥ 250
Geschikt voor contact met bitumen (EN 1548)	-	Voldoen	Voldoet
Weerstand tegen worteldoorgroei (EN 13948)	-	Voldoen	Voldoet